

PAPYRUS 130

Technische gegevens	VLIESPAPIER
Kwaliteit	cellulose/textielvezel
Tint	Natuurwit
Verharding	chemisch
specifiek gewicht volgens DIN 53854	ca. 132 g/m ²
Dikte	ca. 320 µm
breeksterkte overlans	ca. 108 N/15 mm
breeksterkte dwars	ca. 80 N/15 mm
rekbaarheid in natte toestand	ca. 0,25 %
Luchtdoorlaatbaarheid	ca. 44 l/m ² s
Druksterkte	ca. 600 kPa
Hydrofobie	> 7 FI
stijfheid overlans	1065 mg