

## ACRYFILL

**Acrylaatkit voegkit voor binnen en beperkt buitengebruik.**

### **EIGENSCHAPPEN**

- Voegkit op basis van een acrylaatdispersie
- Plasto-elastisch
- Overschilderbaar indien voldoende uitgehard
- Bezit een zeer goede hechting op zuivere en droge ondergronden
- Zeer goede verwerkbaarheid

### **TOEPASSINGEN**

- Kan gebruikt worden op alle poreuze ondergronden zoals steen, beton, hout, enz
- Wordt gebruikt voor het voegen tussen ramen, muren, deuren, vensterbanken...
- Geschikt voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%).
- Geschikt voor het opvullen van scheuren en barsten in muren

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Samenstelling	Acrylaten
Viscositeit	Pasteus
Uithardingsysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	30 min
Uithardingsnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24u
Densiteit:	ISO 1183 1,62 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid	ongeopend op droge plaats tussen +5°C – +25°C Min. 12 maanden
Shore A hardheid:	ISO 868 12
Elastisch herstelvermogen:	ISO 7389 <50%
Maximale toelaatbare vervorming:	conform ISO 11600 12,5%
Maximale modulus:	ISO 8339 0,03 N/mm <sup>2</sup>
% rek bij breuk:	ISO 8339 >500%
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

### **VERPAKKING EN KLEUR**

Wit, grijs

### **VERWERKING**

Vorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten, MEK, brandalcohol, ethanol.

#### Primers

Aanbrengen met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden. Acryfill hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.

#### Reiniging

Met water vóór het opdrogen.  
Reparatiemogelijkheden  
Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

#### **VEILIGHEID**

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

#### **BEPERKINGEN**

- Mag niet gebruikt worden voor voegen die bestendig aan water blootgesteld zijn.
- Beschermen tegen vorst. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
- Bij buitengebruik moet de voeg na voldoende uitharding overschilderd worden.