

Renko HALF SATIN

Watergedragen licht zijdeglanzende muurverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko HALF SATIN wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op plafonds, synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Licht zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor badkamer en gevels
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddellarm
- Geurarm
- Eenvoudig verwerkbaar
- Niet vergelend
- Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad en buitengevels
- Ademend
- Schrobvast DIN53778

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	12,0 % Gardner 60° Halfsatin
<i>Vaste stof</i>	Ca. 64,9 % in gewicht Ca. 47,5 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,35 g/cm ³
<i>Rendement</i>	Ca. 9 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 15 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur