

Renko MAT

Watergedragen muur- en plafondverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko MAT wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, speciale toepassing voor plafonds
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddellarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Schrobvast volgens DIN 53778
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,9 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 63,4 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,38 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 7-8 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 12 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER



RENKO PAINTS NV, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur