

Renko MAT PLUS

Watergedragen muurverf op basis van een oplosmiddelarme acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko MAT PLUS wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op plafonds, synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Fluweelmatte afwerking, speciale toepassing voor glasweefsel, structuurpleister en (vlies)behang
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Schrobvast volgens EN13300
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	12,1 % Gardner 60° Half mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 62,1 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,33 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 6 tot 8 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat APEO-vrij
<i>Pigment</i>	Titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 13 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur