

Renko MAT PU

Watergedragen polyurethaanversterkte muur- en plafondverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko MAT PU wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, speciale toepassing voor plafonds
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan)
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	2,8 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 54,7 % in gewicht Ca. 37 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,35 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 7-8 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide >15%
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen >33%
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 14 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Afwasbaarheid</i>	Slijtklasse 1 (DIN 53778)
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 25%
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur