

## Renko MEGAMAT P

**Watergedragen polyurethaanversterkte muurverf met verhoogde dekkraft op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.**

**Renko MEGAMAT P** wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

### Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor muren. Ook geschikt voor behandeling van plafonds, beton, ruw metselwerk, bepleistering, gipsplaten, behang, etc. plafonds en muren
- Zeer hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Zeer goed afwasbaar :
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan)
- Universeel overschilderbaar

### Technische gegevens

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Vlampunt</i>             | ➤ 100° C  |
| <i>Glans</i>                | 7,3 % Gardner 60°<br>Mat  |
| <i>Vaste stof</i>           | Ca. 63,81 % in gewicht<br>Ca. 47,20 % in volume   |
| <i>Droogtijden</i>          | 20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h   |
| <i>Soortelijk gewicht</i>   | Ca. 1,41 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,10   |
| <i>Rendement</i>            | Ca. 8 tot 10 m <sup>2</sup> / liter   |
| <i>Bindmiddel</i>           | Acrylpolymeer > 29 %  |
| <i>Pigment</i>              | R. titaanoxide > 19 %   |
| <i>Vulstof</i>              | Inerte vulstoffen > 29 %  |
| <i>Oplosmiddel</i>          | Water < 19 %  |
| <i>VOS gehalte*</i>         | Categorie A/a : 14 g / liter<br>Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)  |
| <i>Afwasbaarheid</i>        | Slijtklasse 1 (DIN 53778)   |
| <i>Overschilderbaar na</i>  | 6 uur   |
| <i>Richtlijnen</i>          | Rolborstel : max. verdunning : onverdund<br>Kwast : max. verdunning : onverdund<br>Airless : max. verdunning : 10 % |
| <i>Verwerkingscondities</i> | Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C   |
| <i>Reiniging</i>            | Gereedschap reinigen met water  |



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN  
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 [www.renkopaints.be](http://www.renkopaints.be)

## **Verwerking**

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

## **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur