

Renko QUARTZ

Watergedragen elastische structuur gevelverf op basis van een acrylharsdispersie.

Renko QUARTZ wordt in ten minste twee lagen onverdund aangebracht, nadien kan verder afgewerkt worden met acrylverf indien gewenst. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER

Eigenschappen

- Fijnkorrelige structuurafwerking, speciale toepassing voor gevel
- Scheuroverbruggend
- Hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Eenvoudig verwerkbaar
- Niet vergelend
- Ademend

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	< 3 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 67 % in gewicht Ca. 56 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,45 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 450 gr / m ²
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 29 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Overschilderbaar na</i>	8 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur