

## Renko SUPERMAT PU XTA

**Watergedragen schimmelwerende muur- en plafondverf op basis van een APEO vrije en oplosmiddelarme acrylaatdispersie voor binnengebruik.**

**Renko SUPERMAT PU XTA** wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

### Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren, ten zeerste geschikt voor vochtige ruimtes waar afwasbaarheid een vereiste is; met schimmelwerende eigenschappen
- Toepassing op metselwerk, gipskarton, baksteen, pleisterwerk, minerale ondergrond, behang, glasweefsel, beton, en andere ademende ondergronden
- Minder milieubelastend
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan) – schrobklasse 1 (DIN EN13300)
- Universeel overschilderbaar

### Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,6 % Gardner 60° Supermat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 62,3 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 8 tot 10 m <sup>2</sup> / liter
<i>Schimmelwerend produkt</i>	Synergetische combinatie van aromatische en heterocyclische algicide en fungicide werkstoffen, concentratie van < 6 0/00, reukloos
<i>Bindmiddel</i>	Acrylcopymeer > 27 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 18 %
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 30 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 18 %
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 29 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund

	Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

## **Verwerking**

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

## **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur