

Renko UNIPRIMER 2-K 2015

Watergedragen epoxy-hechtingsprimer voor niet zuigende ondergrond voor binnen en buitengebruik.

Renko UNIPRIMER 2-K 2015 wordt aangewend als hechtingsprimer op niet poreuze ondergrond en is opgebouwd uit een 2K- epoxyhars op waterbasis.

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,9 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 63,4 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 3 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,10 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 6 m ² / liter (120-160g/m ²) kwast . Airless verbruik +30%
<i>Bindmiddel</i>	2K epoxyhars
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Drooglaagdikte</i>	+/- 35µm/100g/m ²
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/j : 90 g / liter Wettelijke grenswaarde 140g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur watergedragen / 18 uur solventgedragen afwerking Lagere temperaturen impliceren een langere droogtijd Dient in alle gevallen overschilderd te worden binnen 72 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : nozzle 0,016-0,018 inch (>50bar)
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 10° C of boven 25°C Relatieve luchtvochtigheid niet boven 80%
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water/zeepoplossing

Verwerking

Geschikte ondergronden : poreus/niet poreus, hard, tegels, pu-afwerkingen, epoxy-afwerkingen, polyester, verzinkt staal, non ferro, PVC mits proefvlak en na specifieke voorbehandeling (opruwing).
Ongeschikte ondergrond : polypropyleen
Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen, vetten, etc verwijderen en herstellen om hechting te bekomen. Verontreiniging moet middels hogedruk worden verwijderd. Roestige oppervlakken eerst ontroesten.

De harder dient te worden toegevoegd aan de basis en stevig oproeren in een mengverhouding van 1 deel harder op 5 delen basis.

De verwerkingstijd bedraagt 1,5 uur bij 20°C. Na deze tijdspanne het product niet meer verwerken aangezien er laagdikteverschil en glansverschil kan optreden.



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Veiligheidsvoorschriften

Harder :

R51/53 giftig voor in het water levende organismen

S2 : buiten bereik van kinderen houden

S23 : adem damp en nevel niet in

S26 : aanraking met de ogen : overvloedig spoelen en medische hulp invoeren

S29 : afval niet in de gootsteen gieten

Basis : nvt

Algemeen

1 L verpakking

0,5 L verpakking

5 L verpakking