

Renko ZIJDEGLANS

Watergedragen zijdeglanzende muur- en gevelverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko ZIJDEGLANS wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER of RENKO MEGAPRIM.

Eigenschappen

- Zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor gevels en vochtige ruimtes
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ideaal voor vliesbehang, oude dispersie verflagen
- Ademend
- Buitenduurzaam
- Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad en buitengevels
- Schrobvast volgens DIN53778 / EN 13300 : klasse 1

Verfsysteem

Onbehandelde ondergronden

Nieuwe, ongeschilderde ondergronden gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.

Grondig ontstoffen.

De ondergronden moeten droog, vetvrij en stofvrij zijn

Geheel fixeren met een laag verdunde (10% water) MEGA-PRIM. Bij minder poreuze ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 15%.

6 uur laten drogen.

Afwerken met muurverven van het RENKO GAMMA (bv. RENKO SUPERMAT)

Behandelde ondergronden in goede staat/onderhoud

Geschilderde ondergronden, oude dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Geheel voorbehandelen met MEGA-PRIM

6 u laten drogen.



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Afwerken met muurverven van het RENKO
GAMMA (bv RENKO SUPERMAT)

Opmerking: isoleren van wateroplosbare
vlekken

Een onverdunde laag aanbrengen en minimum
24 uur laten drogen alvorens af te werken.

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of RENKO MEGAPRIM.

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur